

硫化烯烃 D (GDT321D)

通常被本产品也称为硫化二异丁烯、二烷基五硫化物。是一种高活性、浅色、几乎无味的含硫极压剂，在大多数类型的基础油中具有良好的溶解性。由于其极高的硫活性，它是制造适用于各种重型金属切削和金属成型加工工艺的金属加工液的绝佳选择。它也是氯化石蜡的卓越替代品。

优势特点

- 活性硫含量高
- 极压性能好
- 良好的油溶性
- 高热稳定性
- 与其他添加剂的相容性良好



包装储存

包装:

本产品可用200升金属桶、1000升IBC罐包装.

存储:

储存于干燥、遮光（透明、半透明的容器）、常温、通风库房中。

技术要求和测试方法

项目	质量指标	检验方法
外观	浅黄	目测
油溶性实验	透明无沉淀	目测 ⁽¹⁾
色度 ≤	4	ASTMD1500
水分 % (v/v) ≤	0.03	GB/T260
机械杂质 % ≤	0.05	GB/T511
闪点 (开口) °C ≥	150	GB/T3536
运动粘度 (40°C) (mm ² /s) ≤	33-45	GB/T265
密度 (15.6°C) kg/m ³	1013-1046	GB/T13377-2010
硫含量, %(m/m) ≤	36-40	GB/T17040 ⁽²⁾
活性硫 ≥	36-39	SH/T0194-92
铜片腐蚀 (121°C, 3h) /级 ≤	4c	GB/T5096 ⁽³⁾
1、 5% (m/m) 硫化烯烃 (D) +95% (m/m) 基础油在室温下 (20°C) 搅拌均匀后, 目测为透明无沉淀。 2、 硫含量除用 GB/T17040 测定外, 也可用其它试验方法测定。 3、 铜片腐蚀: 2%加剂量, 98%基础油100°C3小时		

我方技术建议——无论是口头、书面或通过试验方式提供——均本着诚意给出但无担保性声明，此原则同样适用于涉及第三方专有权的情况。该建议不免除您有义务测试我方所供产品是否适用于预定工艺及用途。产品的应用、使用及加工过程非我方所能控制，因此完全由您自行负责。即便如此，若经认定需对任何损害承担赔偿责任，该责任将限于我方交付且经您使用的货物价值范围。当然，我方将在《一般销售与交货条款》框架内持续提供品质稳定的产品。

沈阳广达化工有限公司

地 址：辽宁省沈阳经济技术开发区细河六北街4号甲

邮 编：110141

电 话：+86 24 25798338

传 真：+86 24 25798332

EMAIL：sy_gd@foxmail.com

网 站：<https://www.sygdhg.cn>